

# ハーバリウム風アクセサリーチャーム

レジン液は数回に分けて硬化させましょう。  
つまようじを使って気泡をこまめに取り除くと、仕上がりがきれいになります。



## 【Seriaグッズ】

- 速乾UVレジン液4g ハードクリア ..... 1個
- アレンジパーツ 空枠 丸2P 四角2P(四角) ... 1個
- 押し花6P クールカラー(グリーン) ..... 1袋
- ネイルパーツ9P ドライフラワー ..... 1袋
- ハンドクラフト用 押し花 タイサンボク葉  
5P(ホワイト、ライトブルー) ..... 各1個
- ネイルパーツ9色 クラッシュホロ ..... 1袋

## 【用意するもの】


つまようじ・マスキングテープ・はさみ・じょうぎ  
ピンセット

## 【できあがりサイズ】

縦:約2.8cm 横:約0.9cm

## 1 押し花(タイサンボク葉)を必要なサイズにカットします。

- 1 タイサンボク葉(ホワイト)を図のサイズにカットします。
- 2 タイサンボク葉(ライトブルー)を図のサイズにカットします。






## Point

### 押し花(タイサンボク葉)のカット



押し花(タイサンボク葉)のサイズは、性質上多少の  
個体差があります。カット位置の指定はありません  
ので、指定のサイズが取れる部分でカットしましょう。

## 2 レジン液を使ってパーツを封入します。

- 1 空枠の片面に、隙間ができないようにマスキングテープを貼ります。
- 2 空枠にレジン液を入れ、つまようじでならします。枠の高さ2分目くらいまで入れたら、UVライト又は太陽光で硬化させます。太陽光の場合は約10分当てます。
- 3 全体的にレジン液を薄くのばし、ピンセットを使って②を図の順番で入れ、UVライト又は太陽光で硬化させます。太陽光の場合は約10分当てます。



- 4 ③のパーツが隠れる程度にレジン液を入れます。
- 5 ⑥の図を参考にして、ネイルパーツドライフラワーの水色、パープル、ブルーを適量カットします。
- 6 ⑤を、ピンセットを使ってレジン液の上で半分浮かべるように配置します。UVライト又は太陽光で硬化させます。太陽光の場合は約10~15分当てます。



〈花の個数(目安)〉


水色:約4~5個

パープル:約6~7個


ブルー:約8~9個



- 7 つまようじを使って気泡を取り除きながら、6のパーツが隠れる程度にレジンを入れます。




- 8 押し花(クールカラー)を図のようにピンセットを使ってレジン液の上に浮かべるように配置します。UVライト又は太陽光で硬化させます。太陽光の場合は約10~15分当てます。




## Point

### 押し花(クールカラー)のカット

押し花(クールカラー)のサイズは、性質上多少の個体差があります。枠に花が入りきらない場合はバランスを見ながら、花びらの一部をカットしましょう。



- 9 表面が平らになるくらい(枠の高さ8~9分目)までレジン液を入れたら、クラッシュホロ(ブルー)を適量入れます。UVライト又は太陽光で硬化させます。太陽光の場合は約10~15分当てます。



- 10 9の上から、表面が少しふくらむくらいまでレジン液を入れ、UVライト又は太陽光で硬化させます。太陽光の場合は約10~15分当てます。



- 11 マスキングテープから空枠をはがします。裏側全体にレジン液をつまようじを使って薄くのばし、UVライト又は太陽光で硬化させます。太陽光の場合は約10分当てます。

