

# UVレジンで作る上品バレッタ

レジンを扱う際はゴム手袋を着用し、風通しのよい場所または換気をしながら行いましょう。



## 【Seriaグッズ】

- ヘア金具 バレッタ S・M・L(Mサイズ).....1個
- フレームパーツ 四角or三角 7P(四角).....1袋
- ネイルパーツ シェルパウダー キュート(ピンク系・レッド系).....各1袋
- UVレジン 4g ハードタイプ.....1個
- カラーUVレジン 4g ハード ミルキーピンク 1個

## 【用意するもの】

ピンセット・つまようじ・ゴム手袋・クリアファイル  
透明容器・マニキュア(白)

## 【できあがりサイズ】

縦:1.5cm 横:6.5cm




## 1 パーツを作ります。

### 1 フレームパーツ(四角 大・中)を2個ずつ作ります。


① クリアファイルの上にフレームパーツ(四角 大)を置き、レジン液(クリア)が枠全体に行き渡るように流し込みます。



② 左半分にシェルパウダー(レッド)を乗せ、つまようじで気泡を潰しながら全体を整えます。フレームパーツ(四角 中)はシェルパウダー(ピンク)を全体に乗せます。




③ ほこりが入らない様に透明容器に入れて、直射日光に30分~1時間程度当てます。




### 2 フレームパーツ(四角 小)を作ります。


① クリアファイルの上にフレームパーツ(四角 小)を置き、レジン液(ミルキーピンク)を枠全体に行き渡るように流し込みます。



② つまようじで気泡を潰しながら全体を整えます。



③ ほこりが入らない様に透明容器に入れて、直射日光に30分~1時間程度当てます。




## Point

### レジン硬化するとき


硬化する時間は、気象条件や紫外線の強さ、作品の大きさなどにより異なります。

## 2 バレッタに仕上げます。


① バレッタ(M)にマニキュア(白)をぬり、乾かします。



② バレッタ(M)にレジン液(クリア)を少し乗せ、その上にフレームパーツ(四角大・中・小)を置きます。



③ ほこりが入らない様に透明容器に入れて、直射日光に30分~1時間程度当てます。



④ 完全に硬化したら完成です。

