

UVレジンで作るトランプバレッタ

トランプモチーフをカラーUVレジン液を組み合わせ、
マーブル模様で可愛く仕上げましょう。



【Seriaグッズ】

- 速乾UVレジン液 4g ハード
(クリア・マリンプルー) 各1個
- カラーUVレジン 4g ハード
(ホワイト・ミルクピーンク・クリアレッド・
クリアイエロー・クリアグリーン・クリアブルー) ... 各1個
- クラフト用PE型 トランプ 1個
- ラメパウダー 1.5g イエロー 1袋
- ダイカットパーツ 3g スター 1袋
- ヘア金具 バレッタ S・M・L (M) 1個

【用意するもの】


つまようじ・ピンセット

【できあがりサイズ】


縦:約2cm 横:約6.3cm 厚さ:約1.5cm

1 UVレジンでパーツを作ります。

- ① PE型トランプの各大パーツに
それぞれの色のレジン液を流し込みます。
クローバーは2/3程度の量を入れてください。



- ② 各パーツごとに、マーブル模様になるように
つまようじで軽く混ぜ、太陽光または
UVライトで硬化させます。
太陽光の場合は約30分程当てます。




※硬化する時間は、気象条件や紫外線の強さ、
作品の大きさなどにより異なります。

Point


マーブル模様の作り方

色の境を、円を描くようにつまようじで
そっと混ぜます。線を残すように、
混ぜすぎないようにすると
きれいなマーブル模様になります。

- ③ クローバー以外のパーツは、完全に硬化したら
型から取り出します。
クローバーは、レジン液(クリア)を
シリコン型すりきりまで流し込み、ラメパウダーを入れ
つまようじで軽く混ぜ、太陽光またはUVライトで
硬化させます。
太陽光の場合は約30分程当てます。



- ④ スパードとハートは、表面に薄くレジン液(クリア)を
ぬり、スターパーツをピンセット等で乗せて、
太陽光またはUVライトで硬化させます。
太陽光の場合は約30分程当てます。



- ⑤ 完全に硬化したら、各パーツの接着部分(裏面)に
薄くレジン液(クリア)をぬり、バレッタの上に置いて
太陽光またはUVライトで硬化させます。
太陽光の場合は約15分程当てます。
完全に硬化したら完成です。

